



POLYPAL® - PLUS

CHIMIE MULTI USAGES

- **Pression de service** : 16 bar.
- **Pression limite de non éclatement** : 48 bar.
- **Tube intérieur** : UPE, conductible.
- **Revêtement** : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène).
- **Armature** : Spirale acier + plis textiles.
- **Conditionnement** : En couronnes de 40 m.



MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

POLYPAL® - PLUS					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. en bar	Rayon de courbure mm	Prix H.T. €/m
13	23	500	10	130	
19	31	700	10	190	
25	37	900	10	230	
32	44	1200	10	260	
38	51	1500	10	340	
50	64	2100	10	410	
63	78	2800	10	450	
75	90	3300	10	530	
100	116	4700	10	750	

UTILISATIONS :

- Aspiration / Refoulement.
- Résistance à pratiquement tous les produits chimiques jusqu'à une température de + 90° C.
- Stérilisable à + 130° C pendant maximum 30 minutes.
- Non résistant à l'oléum, au brome et à l'acide chlorosulfonique.
- Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux rayons UV.
- Marquage conforme à la norme chimique : bande bleue et blanche " POLYPAL-PLUS EN 12115 ".